

Scheda Tecnica

OSSIDO DI ZINCO SIGILLO VERDE

Determinazioni	Unità di misura	Valori	Tolleranza	Metodo analisi
ZnO	%	99,5	min	DIN 55908
Pb	%	0,25	max	DIN 53770 T5
Cd	ppm	300	max	DIN 53770 T6
Cu	ppm	10	max	DIN 53770 T10
Fe	ppm	150	max	DIN 53770
Mn	ppm	3	max	DIN 53770 T11
Umidità (perdita a 105°C)	%	0,25	max	DIN-ISO 787/2
Insolubili in HCl	%	0,03	max	
Perdita alla calcinazione (850°C)	%	0,5	max	DIN 55908
Residuo alla levigazione a 42 micron	%	0,05	max	DIN ISO 787-18
Superficie specifica (BET)	m ² g ⁻¹	3 - 5		DIN 66132

FORMA FISICA

Polvere
Granulare
Granulare O5 (superficie trattata con olio alifatico)