Emilio Fedeli & C. s.r.l. - Pisa
IMPORT - EXPORT – PRODOTTICHIMICI INDUSTRIALI E FARMACEUTICI
Via S. Cannizzaro, 9 - Zona Industriale – Tel. (050) 982.628 – Fax (050) 982.266
56014 OSPEDALETTO - PISA

Scheda Tecnica

COLOFONIA WW PORTOGHESE

CARATTERISTICHE

Aspetto	giallo chiaro, trasparente
Colore	WW-X (USDA)

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Punto di fusione	76 – 78	°C min	(R&B) ASTM D36-70
Numero di acidità	155 – 175		ASTM D465-49T
In saponificabili	5,5	% max	
Numero di saponificazione	170 – 180	mg KOH/g	
Densità	1,05	% a 25°C	
Ceneri	0,03	% max	

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

N.D.

GRANULOMETRIA

Fusa in fusti di ferro, spezzata o in scaglie

IMBALLO

Fusti di ferro da 225 o 250 Kg netti o sacchi da 25 Kg su bancali a perdere

MAGAZZINAGGIO E METODI DI CONSERVAZIONE

Se imballata in fusti chiusi non necessita di particolari attenzioni. Se in sacchi di carta, mantenere in luogo asciutto e evitare l'esposizione diretta al sole per evitare che si impacchi.